

HP SPORT LINEMARKING

INFORMACJE O PRODUKCIE



OPIS OGÓLNY

HP Sport Linemarking to dwuskładnikowa farba na bazie wody do znakowania linii boiska i kolorowania innych obszarów na podłogach drewnianych w salach gimnastycznych i halach sportowych.

Zalecany do podłóg uprzednio zabezpieczonych lakierem Junckers HP800 Sport i wstępnie wykończonych podłóg lakierowanych Junckers.

HP Sport Linemarking musi być zmieszany z utwardzaczem przed użyciem.

HP Sport Linemarking otrzymał duńskie oznaczenie Indoor Climate Labelling i przeszedł szeroko zakrojone testy emisji substancji lotnych i zapachu. Gwarantuje to, że produkt nie zawiera substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Do użytku profesjonalnego.

OPIS PRODUKTU

Produkt: Dwuskładnikowa farba na bazie wody.

Wielkość opakowania:

2,3 litra, utwardzacz w zestawie (2+0,3) w kolorach RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green i RAL 9005 Black.

4,6 litra, utwardzacz w zestawie (4+0,6) w kolorze Nordic, który jest przezroczystym białym kolorem.

Należy pamiętać, że wymienione kody RAL mają jedynie charakter orientacyjny.

Mieszanie kolorów: Farbę można mieszać w celu uzyskania innych kolorów. Aby uniknąć różnic kolorystycznych, zaleca się stosowanie kolorów o tym samym numerze partii. W przypadku konieczności tonowania kolorów, przed rozpoczęciem należy wymieszać odpowiednią ilość farby na cały obszar.

DANE TECHNICZNE

Pokrycie: 6-8 m²/litr.

Znakowanie linii boiska: 120 m x 5 cm, ok. 1 litr.

Boisko do piłki ręcznej: Ok. 2 litry.

Boisko do koszykówki: Ok. 2 litry na oznaczenie linii boiska. Ok. 26 litrów na otaczające kolorowe obszary.

Mieszanie: 10 części farby na 1½ części utwardzacza.

Przed aplikacją:

Dokładnie wymieszać farbą, aż do wymieszania osiadłego produktu.
Dodać utwardzacz i ponownie dokładnie wymieszać farbą przez co najmniej 45 sekund.
Po dodaniu utwardzacza pozostawić na 10 minut.
Przed użyciem ponownie wymieszać farbą przez co najmniej 45 sekund.

Żywotność: Mieszanekę należy zużyć w ciągu 2 godzin i unikać ponownego użycia po upływie tego czasu.

Narzędzia do aplikacji: Pędzel lub watek z krótkim włosiem. Nie nakładaj farby wylewając ją bezpośrednio na podłogę.

Temperatura podłoża: 15-25 °C.

Rozcieńczanie: Nie zaleca się.

Czas schnięcia w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 50 %:

Przed ponownym pokryciem lakierem Junckers HP800 Sport: 16 godzin.
Całkowite utwardzenie po 72 godzinach.

Wilgotność względna: Produkty na bazie wody mają pewien efekt klejenia i dlatego zaleca się ich stosowanie wyłącznie w pomieszczeniach o stabilnej wilgotności. Oznacza to, że różnica między najwyższą i najniższą wilgotnością względną nie powinna wahać się o więcej niż 30 % w ciągu roku.

Czyszczenie narzędzi: Mydłem i wodą natychmiast po użyciu.

Przechowywanie: Trwałość 1 rok, jeśli produkt jest nieotwarty i przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na temperatury poniżej 5 °C.

ZALECENIA SYSTEMOWE

Przygotowanie, podłogi nieobrobione/szlifowane:

1 warstwa WB Primer, ok. 8 m²/litr + 1 warstwa HP800 Sport, ok. 10 m²/litr.

Przygotowanie, wcześniej uszczelnione podłogi lub nowe wstępnie wykończone deski podłogowe: Oczyszczenie podłogi za pomocą Neutralizer + lekkie szlifowanie.

Maskowanie i nakładanie farby kortenowej:

Maskowanie taśmą i uszczelnienie krawędzi taśmą za pomocą HP800 Sport
+ 1 warstwa HP Sport Linemarking wewnątrz zaznaczonych obszarów, 6-8 m²/litr
+ 1 warstwa HP800 Sport na całej powierzchni podłogi, ok. 10 m²/litr.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Przygotowanie, podłogi nieobrobione/szlifowane:

Upewnić się, że powierzchnia jest absolutnie czysta, sucha i wolna od kurzu, pozostałości pasty polerskiej i mydła. Przeszlifować powierzchnię w celu usunięcia zabrudzeń i nierówności. Dokładnie odkurzyć.

- Zagruntować jedną warstwą podkładu Junckers WB Primer i pozostawić do wyschnięcia.
- Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 wzdłuż włókien drewna.
- Odkurzyć pył szlifierski i wytrzeć podłogę szmatką dobrze wykręconą w czystej wodzie.
- Nałożyć jedną warstwę lakieru Junckers HP800 Sport i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
- Następnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 150-180, oczyścić podłogę i postępować zgodnie z opisem w punkcie "Maskowanie i nakładanie farby do linii boiska".

Przygotowanie, wcześniej zabezpieczone podłogi lub nowe, wstępnie wykończone deski podłogowe:

Należy przeprowadzić próbną aplikację w kilku miejscach, 2 warstwy w odstępie 4 godzin. Po wyschnięciu przez 24 godziny sprawdzić miejsca pod kątem przyczepności, skrobiąc je krawędzią monety. Jeśli przyczepność działa, a wygląd powierzchni jest akceptowalny, podłogę można pomalować. Jeśli aplikacja próbna nie jest zadowalająca, podłogę należy przeszlifować do surowego drewna i ponownie polakierować przed przystąpieniem do znakowania.

- Aby rozpuścić pozostałości starego mydła, najpierw umyj podłogę Junckers Neutralizer.
- Przeszlifować podłogę papierem ściernym o ziarnistości 150-180.
- Odkurzyć pył ze szlifowania.
- Postępuj zgodnie z opisem w sekcji "Maskowanie i nakładanie farby do linii boiska".

Maskowanie i nakładanie farby do linii boiska:

Zamaskuj taśmą wszystkie linie i obszary, które mają zostać pomalowane. Użyj taśmy o niskiej wytrzymałości na zrywanie. Zalecamy taśmę maskującą TESA 4334.

- Aby uniknąć zacieków i stworzyć wyraźne i trwałe krawędzie, należy upewnić się, że taśma ściśle przylega do podłoża.
- Następnie uszczelnij krawędzie za pomocą Junckers HP800 Sport.
- Pozostaw do wyschnięcia na minimum 1 godzinę.
- Następnie nałóż jedną warstwę farby do linii kortu równomierną grubą powłoką w zaznaczonych obszarach.
- Pozostawić do wyschnięcia na minimum 16 godzin przed usunięciem taśmy maskującej.
- Po usunięciu taśmy nałożyć jedną warstwę Junckers HP800 Sport na całą powierzchnię podłogi. Chroni to farbę linii kortu i zapewnia równomierne tarcie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karta charakterystyki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Produkty:

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 10.3 - Junckers Neutralizer