

HP800 SPORT

INFORMACJE O PRODUKCIE



OPIS OGÓLNY

HP800 Sport to nasz najwyższej jakości dwuskładnikowy, w 100 % poliuretanowy lakier na bazie wody do podłóg sportowych o bardzo dużym natężeniu ruchu. Nadaje się zarówno do wcześniej zabezpieczonych, jak i nowych lub w pełni przeszlifowanych podłóg.

W przypadku odnawiania nieobrobionej podłogi lub podłogi, która została przeszlifowana do surowego drewna, należy użyć jednego z podkładów Junckers przed ostatecznym uszczelnieniem. HP800 Sport musi być zmieszany z utwardzaczem przed użyciem.

Do użytku profesjonalnego.

Dlaczego warto używać HP800 Sport:

- Lakier został zatwierdzony przez FIBA do stosowania na podłogach sportowych, na których gra się w koszykówkę na poziomie 1 i 2.
- Spełnia wymagania normy EN 14904 w zakresie tarcia dla wielofunkcyjnych podłóg sportowych.
- Nie żółknący, wyjątkowo trwały, odporny na ścieranie i bardzo szybko utwardzający się.
- Otrzymał duńskie oznaczenie Indoor Climate Labelling. Produkt z tym oznaczeniem przeszedł szeroko zakrojone testy emisji substancji lotnych i zapachów. Gwarantuje to, że produkt nie zawiera substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.

OPIS PRODUKTU

Produkt: Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody.

Wielkość opakowania: 4,95 litra (4,5+0,45) i 24,2 litra (22+2,2) w wersji ultramatowej, matowej i jedwabście matowej.

Wygląd: Kremowy/mleczny w pojemniku. Bezbarwny film po wyschnięciu.

DANE TECHNICZNE

Pokrycie: 10-12 m²/litr.

Rozcieńczanie: 10 części lakieru na 1 część utwardzacza.

Przed aplikacją: Dokładnie wymieszać lakier, aż do wymieszania osiadłego produktu. Dodać utwardzacz i ponownie dokładnie wymieszać lakier przez co najmniej 45 sekund. Po dodaniu utwardzacza pozostawić na 10 minut. Przed użyciem ponownie wymieszać lakier przez co najmniej 45 sekund.

Żywotność: Mieszanekę należy zużyć w ciągu 2 godzin i unikać ponownego użycia po upływie tego czasu.

Narzędzia do aplikacji: Pędzel, watek moherowy z krótkim włosiem, natrysk pneumatyczny/bezpowietrzny, aplikator. Lakier należy nakładać na podłogę oszczędnie i równomiernie, szybko go rozprowadzając, aby uniknąć sklejenia desek.

Temperatura podłoża: 15-25 °C.

Rozcieńczanie: Maksymalnie 15 % roztworu z wodą przy aplikacji natryskowej.

Czas schnięcia w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 50 %:

Okolo 3 godzin.

Gotowy do lekkiego ruchu: 8 godzin.

Całkowite utwardzenie po 72 godzinach.

Nakładać tylko 2 warstwy lakieru dziennie.

Wilgotność względna: Produkty na bazie wody mają pewien efekt klejenia i dlatego zaleca się ich stosowanie wyłącznie w pomieszczeniach o stabilnej wilgotności. Oznacza to, że różnica między najwyższą i najniższą wilgotnością względną nie powinna wahać się o więcej niż 30 % w ciągu roku.

Czyszczenie narzędzi: Mydłem i wodą natychmiast po użyciu.

Przechowywanie: Trwałość 1 rok, jeśli produkt jest nieotwarty i przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na temperatury poniżej 5 °C.

ZALECENIA SYSTEMU

Podłogi nieobrobione/szlifowane:

1 warstwa WB Primer 8 m²/litr + 2 warstwy HP800 Sport 10-12 m²/litr.

Wcześniej uszczelnione podłogi:

1 warstwa HP800 Sport 10-12 m²/litr.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Podłogi nieobrobione/szlifowane:

Należy upewnić się, że powierzchnia jest absolutnie czysta, sucha i wolna od kurzu, wosku, tłuszczu, politory, pozostałości mydła itp. Przeszlifować powierzchnię, aby usunąć brud i nierówności. Dokładnie odkurzyć i wytrzeć czystą, dobrze wykręconą ścierką.

- Nałożyć jedną warstwę podkładu Junckers WB Primer. Odstawić do wyschnięcia.
- Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 wzdłuż włókien drewna.
- Odkurzyć pył ze szlifowania i wytrzeć czystą, dobrze wykręconą ścierką.
- Nałożyć jedną warstwę HP800 Sport i pozostawić do wyschnięcia na noc.
- Następnie nałożyć ostatnią warstwę. Przed nałożeniem ostatniej warstwy HP800 Sport należy nałożyć HP Sport Linemarking.

Wcześniej uszczelnione podłogi:

- Aby rozpuścić pozostałości starego mydła, najpierw umyj podłogę Junckers Neutralizer.
- Dokładnie przeszlifować papierem o ziarnistości 150-180.
- Odkurzyć pył ze szlifowania i wytrzeć dobrze wykręconą ściereczką.
- Nałożyć jedną warstwę HP800 Sport i pozostawić do wyschnięcia.
- Przed lakierowaniem całej powierzchni zaleca się przeprowadzenie próbnej aplikacji na mniejszej powierzchni.

Jak przeprowadzić aplikację próbną:

Polakieruj kilka miejsc, 2 warstwy w odstępie 4 godzin. Po wyschnięciu przez 24 godziny sprawdź miejsca pod kątem przyczepności, skrobiąc je krawędzią monety. Jeśli przyczepność działa, a wygląd powierzchni jest satysfakcjonujący, można przystąpić do lakierowania. Jeśli wynik nie jest satysfakcjonujący, należy postępować zgodnie z opisem w punkcie "Podłogi pokryte woskiem/lakierem".

Podłogi pokryte woskiem/lakierem:

- Przeszlifować maszynowo przed lakierowaniem.
- Użyj ziarnistości 24-36 do usunięcia starych powłok.
- Następnie usunąć ślady ścierania papierem o ziarnistości 60-80.
- Na koniec użyć ziarna 120-150, aby uzyskać całkowicie gładką powierzchnię.
- Ostrożnie odkurz pył ze szlifowania.
- Następnie uszczelnij podłogę zgodnie z opisem w sekcji "Podłogi nieobrobione/szlifowane".

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karta charakterystyki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Produkty:

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 8.1 - Junckers HP Sport Linemarking

F 10.3 - Junckers Neutralizer